

FICHE TECHNIQUE

TERRASSE MÉLÈZE DOUBLE PEIGNE

ESSENCE	Mélèze	
CLASSE D'EMPLOI	Classe 3	
TEINTE	Brun rosâtre à brun jaune - Fil droit, grain moyen	
MASSE VOLUMIQUE MOYENNE	600 kg/m3	
DURABILITÉ DE MONNIN	3,8 sur 15	
STABILITÉ	Peu stable	
CLASSE DE DURABILITÉ NATURELLE SELON EN 350-2	3	
CONTRAINE MOYENNE DE RUPTURE EN COMPRESSION	52 Mpa	
CONTRAINE MOYENNE DE RUPTURE EN FLEXION	90 Mpa	
MODULE D'ELASTICITÉ MOYEN	11800 Mpa (1MPa = 1M/mm)	
PROFIL	27	
Les sections hors tout sont données en sortie d'usinage et peuvent varier en fonction de l'hygrometrie		
LONGUEURS SELON STOCK DISPONIBLE	de 2,40 à 5,70m	
TYPE DE POSE ET MISE EN ŒUVRE	Pour les lames de terrasse conformément aux recommandations de la NF DTU 51-4 en vigueur "Platelages extérieurs en bois"	

ORIGINE DES BOIS	Canada
ECO-CERTIFICATION	Mixte FSC