PARQUET & SCIERIE

MASSIF

FICHE TECHNIQUE

PARQUET MASSIF

	14 mm	21 mm
COTES D'USINAGE		
CHANFREINS	Avec 2 chanfreins sur les longueurs (Go2) ou sans chanfrein (Go0) 4 chanfreins sur les 4 côtés possible (Go4) avec plus-value Chanfrein de 1,5mm à 45°	
PROFIL	Rainure et languette sur les longueurs et en bout de lame	
POIDS AU M2	9,4 kg/m²	14,36 kg/m²
CLASSE D'USAGE	33 - Zone de Passage Intense : Salle d'attente d'aéroport, boutique avec accés à l'extérieur, discothéque, etc.	34 - Zone de Passage Très Intense : Salles polyvalentes, restaurant d'entreprise, musée, pharmacie, journaux...
CLASSE DE DURETÉ	C Dureté Brinell entre 2,4 et 3,4	
CLASSEMENT UPEC	U3sP3E1C0	
MASSE VOLUMIQUE MOYENNE	650 à 800kg/m3 (Moyenne 750kg/m3)	
COEFFICIENT DE RÉTRACTABILITÉ	Variation dimensionnelle du bois pour 1% variation d'humidité : Radial 0,16 - Tangentiel 0,33	
TOLÉRANCES	21 mm | 130 / 150 / 180 / 200 mm	
% HUMIDITÉ	10% (+/-2%) sortie usine	
CLASSEMENT AU FEU	Brut : Dfl-s1 suivant EN 14342-2013 (ex : M4)	
RÉSISTANCE THERMIQUE	0,08 m² K/W	0,10 m² K/W
PLANCHER CHAUFFANT HYDRAULIQUE BASSE TEMPÉRATURE	**DTU 65.14** & **51.2** jusqu'à 14x150 mm maximum	**NON COMPATIBLE**
PLANCHER RÉVERSIBLE	**NON COMPATIBLE**	**NON COMPATIBLE**
TYPE DE POSE ET MISE EN OEUVRE	**14 mm** | Pose collée DTU 51.2	**21 mm** | Pose clouée DTU 51.1 Pose collée DTU 51.2

ORIGINE DES BOIS	Chêne 100% Forêt Française
FABRICATION	100% Française dans notre usine de Givry
ECO-CERTIFICATION	OUI
LABEL PARQUET DE FRANCE	OUI

MARQUAGE CE	OUI
ETIQUETAGE SANITAIRE	A+
EMISSION DE FORMALDÉHYDE	E1
TENEUR EN PENTACHLOROPHÉNOL	< ou = à 5ppm

ROUTE DE CLUNY - 71640 GIVRY FRANCE
TÉL. : +33 (0)3 85 44 36 85
WWW.SRC-PARQUET.COM