

FICHE TECHNIQUE PARQUET SEMI MASSIF

COTES D'USINAGE	15 mm		21 mm	
COUCHE D'USURE	5,5mm (+/- 0,5mm) de bois noble en parement			
SUPPORT	Multipli bouleau de 10 mm		Multipli bouleau de 16 mm	
CHANFREINS	Avec 2 chanfreins sur les longueurs (Go2) ou sans chanfrein (Go0) 4 chanfreins sur les 4 côtés possible (Go4) avec plus-value Chanfrein de 1,5mm à 45°			
PROFIL	Rainure et languette sur les longueurs et en bout de lame			
POIDS AU M2	10,14 kg/m ²		14 kg/m ²	
CLASSE D'USAGE	33 - Zone de Passage Intense : Salle d'attente d'aéroport, boutique avec accès à l'extérieur, discothèque, etc.			
CLASSE DE DURETÉ	C Dureté Brinell entre 2,4 et 3,4			
CLASSEMENT UPEC	U35P3E1C0			
MASSE VOLUMIQUE MOYENNE	650 à 800kg/m ³ (Moyenne 750kg/m ³)			
COEFFICIENT DE RÉTRACTABILITÉ	Variation dimensionnelle du bois pour 1% variation d'humidité : Radial 0,16 - Tangentiel 0,33			
TOLÉRANCES	Affleurage +/- 0,5mm Equerrage +/- 0,5mm			
% HUMIDITÉ	10% (+/-2%) sortie usine			
CLASSEMENT AU FEU	Brut : Dfl-s1 suivant EN 14342-2013 (ex : M4)			
	Fini Usine : Cfl-s1 suivant EN 14342-2013 (ex : M3)			
RÉSISTANCE THERMIQUE	0,08 m ² K/W		0,10 m ² K/W	
PLANCHER CHAUFFANT HYDRAULIQUE BASSE TEMPÉRATURE	Pose collée DTU 51.2		NON COMPATIBLE	
PLANCHER RÉVERSIBLE	NON COMPATIBLE		NON COMPATIBLE	
TYPE DE POSE ET MISE EN OEUVRE	Pose collée DTU 51.2 Possibilité de pose flottante avec collage par cordon dans le strict respect du DTU 51.11			

ORIGINE DES BOIS	Chêne 100% Forêt Française	MARQUAGE CE	OUI
FABRICATION	100% Française dans notre usine de Givry	ETIQUETAGE SANITAIRE	A+
ECO-CERTIFICATION	OUI	EMISSION DE FORMALDÉHYDE	E1
LABEL PARQUET DE FRANCE	OUI	TENEUR EN PENTACHLOROPHÉNOL	< ou = à 5ppm