




FICHE TECHNIQUE

TERRASSE CUMARU KD

ESSENCE	Cumaru
CLASSE D'EMPLOI	Classe 4
TEINTE	Brun rouge à brun jaune, Contrefil toujours présent, grain moyen
MASSE VOLUMIQUE MOYENNE	1020 à 1120 kg/m ³
DURABILITÉ DE MONNIN	13.1
STABILITÉ	Moyennement stable
CLASSE DE DURABILITÉ NATURELLE SELON EN 350-2	1
CONTRAINE MOYENNE DE RUPTURE EN COMPRESSION	103 Mpa
CONTRAINE MOYENNE DE RUPTURE EN FLEXION	170 Mpa
MODULE D'ELASTICITÉ MOYEN	26610 Mpa (1MPa = 1M/mm)
PROFIL	

Les sections hors tout sont données en sortie d'usinage et peuvent varier en fonction de l'hygrometrie

LONGUEURS SELON STOCK DISPONIBLE	1,55 / 1,85 / 2,15 / 2,45 / 2,75 / 3,05 / 3,40 / 3,70m ...
TYPE DE POSE ET MISE EN ŒUVRE	Pour les lames de terrasse conformément aux recommandations de la NF DTU 51-4 en vigueur "Platelages extérieurs en bois"

ORIGINE DES BOIS	Brésil, Pérou
ECO-CERTIFICATION	Non certifié