




## FICHE TECHNIQUE TERRASSE IPÉ

ESSENCE	Ipé
CLASSE D'EMPLOI	Classe 4
TEINTE	Très variable de brun clair à brun rouge et brun olive
MASSE VOLUMIQUE MOYENNE	950 à 1130 kg/m <sup>3</sup>
DURABILITÉ DE MONNIN	14,6
STABILITÉ	Moyennement stable
CLASSE DE DURABILITÉ NATURELLE SELON EN 350-2	1
CONTRAINE MOYENNE DE RUPTURE EN COMPRESSION	95 Mpa
CONTRAINE MOYENNE DE RUPTURE EN FLEXION	166 Mpa
MODULE D'ELASTICITÉ MOYEN	22760 Mpa ( 1MPa = 1M/mm)
PROFIL	

Les sections hors tout sont données en sortie d'usinage et peuvent varier en fonction de l'hygrométrie

LONGUEURS SELON STOCK DISPONIBLE	1,55 / 1,85 / 2,15 / 2,45 / 2,75 / 3,05 / 3,40 / 3,70m ...
TYPE DE POSE ET MISE EN ŒUVRE	Pour les lames de terrasse conformément aux recommandations de la NF DTU 51-4 en vigueur "Platelages extérieurs en bois"

ORIGINE DES BOIS	Brésil
ECO-CERTIFICATION	Non certifié